Construcción

Sikalite® Plus

Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero

Descripción	Aditivo en polvo para disminuir la absorción del concreto y mortero al bloquear la capilaridad y disminuir los poros, previniendo el paso libre de humedad. No contiene cloruros.
Usos	Como impermeabilizante integral de concretos en cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, canales, alcantarillas, subterráneos; en general para todo concreto y morteros de aplanados, sobre todo en obras hidráulicas.
Ventajas	■ Listo para usar. ■ **Sikalite® Plus** contiene sustancias que sellan poros y repelen el agua. ■ El **Sikalite® Plus** mejora la impermeabilidad del concreto y mortero. ■ Un concreto con **Sikalite® Plus** mejora su resistencia a la permeabilidad aún bajo presión de agua. ■ Reduce la absorción capilar del concreto evitando la formación de salitre en muros. ■ Por tener una presentación pequeña es muy fácil de manipular y aplicar.
Modo de Empleo	Calcule y mida la cantidad necesaria de **Sikalite® Plus** de acuerdo con la cantidad de cemento utilizado en la mezcla. Agréguelo junto con la grava y la arena, previo a la adición de agua. Nunca disolverlo en el agua de mezcla.
Dosificación	Dosificar **Sikalite® Plus** al 0.26 % del peso de cemento (0,130 kg por saco de cemento de 50 kg).
Datos Técnicos	**Tipo:** Aditivo en polvo a base de sustancias hidrófobas. **Color:** Ligeramente rosado.
Precauciones	Para asegurar resultados óptimos del concreto con **Sikalite® Plus,** siga la metodología adecuada en el diseño, elaboración, colocación, compactación y curado continuo durante 7 días. Se recomienda utilizarlo con una relación a/c baja y un contenido de cemento mínimo de 250 kg por m^3 de concreto. El desempeño del producto puede tener variaciones debido al origen, tipo y calidad de los materiales utilizados en el diseño.
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel lave la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda rápidamente con el médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.
Almacenamiento	Dos (2) años en su envase original, bajo techo en lugar fresco y seco.

Construcción

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA 7452
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx